

# KÖSTER

## Special Joint Tape

Tehnički list broj: 10.37

važi od: 15.Oktobra 2009.

### Hladna , samolepljiva traka za dilatacione spojeve i pokretne spojeve

#### OPIS PROIZVODA

Koster Special Joint Tape je specijalna traka debljine 2.00mm, za zaptivanje spojeva u hidroizolaciji od polimer modifikovanih bitumen zaptivnih masa I Koster KSK membrana. U sredini trake je položena mreža otporna na trenje, postojana je na stres I direktno otporna na vodu pod pritiskom. Membrana je obložena sa aluminijumskom folijom na sredini, debljine 5 cm

#### Tehnički podaci

Širina ..... 30cm  
Debljina..... 2 mm

Otpornost na temperature.....-20C do +80C

Temperatura nanošenja.....-10C do +30C

Max. snaga istezanja.....potrebna ..po dužini 200N/5cm

Max snaga elongacije loma

Po dužini 150%  
362%

poprečno >150%  
230%

Dodatni podaci o ojačanoj mreži ugradjenoj u sredini:

-pravac pri prekidu opterećenja .....>  
900 N/5 cm

- popunjeno pri prekidu opterećenja.....>1100  
N/5 cm

#### Polje primene

KÖSTER Special Joint Tape je dizajniran za bezbednu hidroizolaciju I trajno premoščavanje dilatacija, pomeranja, I gradjevinski odvojenih spojeva. Takodje je pogodan za hidroizolaciju detalja kada se koriste KÖSTER sistemi. Nanosi se I spolja I iznutra.

#### Priprema podlage

Podloga mora biti suva, čista , bez masnoće I prašine. Sitne estice, kao I rdja, moraju biti uklonjeni , I to najbolje,

korišćenjem žilete. Skinuti ivice I grebene , zatvoriti spojeve I izravnati praznine .

#### Nanošenje

Kada se nanosi u kombinaciji sa polimer-modifikovanom zaptivnom masom, površina na koju se postavlja traka, mora biti prajmerisana sa KÖSTER KBE Liquid Filmom ili ukoliko je neophodno sa KÖSTER KSK Primer SP. Kada se prajmerisani sloj osuši, nanosi se Special Joint Tape I prekriva se zaptivcem do obložene aluminijumske folije. Potpuno pokrivanje sa gornje strane trake , nije potrebno.

Kada se koristi u kombinaciji sa hladnom samolepljivom bitumenskom membranom (KSK), proctor na kom se traka nanosi, mora biti prajmerisana sa Koster KBE Liquid Filmom ili po potrebi Koster KSK Primer SP. Hidroizolacioni slojevi se takodje veže do obložene aluminijumske folije Koster Joint Tape. Dodirni, susedni spojevi se prekrivaju sa Koster KBE Liquid Filmom ili Koster BS 1 bitumen pastom

#### IŠTENJE ALATA

Istite alat za sečenja sa Koster Bitumen Rimuverom

**PAKOVANJE:**  
Rolna 10m ,širine 30cm

#### Skladištenje

Materijal skladištiti na suvom na temperature između +5C i +30C . Može biti skladišten 1 godinu.

Korišćeni citati tehničkih listova:

KÖSTER polymer-modified thick	Product group 1
KÖSTER BS 1 Bitumen Paste	Art. No. 1.10
KÖSTER KBE Liquid Film	Art. No. 1.13
KÖSTER KSK Primer SP	Art. No. 7.30
KÖSTER Bitumen Remover	Art. No. 9.03
KÖSTER KSK membranes	Product group 10

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.

**KÖSTER BAUCHEMIE AG** Dieselstr. 3 - 10 26607 Aurich Germany  
Tel. + 49 4941 9709 0 Fax + 49 4941 9709 40 Email [info@koester.eu](mailto:info@koester.eu) – Internet: [www.koester.eu](http://www.koester.eu)