

KÖSTER

Tehnički podaci / Artikal broj

1.14

Važi od 15. Novembar 2011.

Bikuthan® 2 C- Supertight

- Industrijski naziv "Bikuthan" registrovan je kod Nemačke kancelarije za patente, K 51 945
- Zvanični sertifikat P – 99 – 14 – 1212 / 01 Materialprüfungsanstalt für Bauwesen, Dresden

2-komponentni polimer modifikovana bitumenska izolacija debelog sloja (prema DIN 18195)

OPIS

KÖSTER Bikuthan® 2 C- Supertight je bez rastvara a, elastični polimerom modifikovani bitumenski zaptiva sa odličnom prionljivošću na suve do malo vlažne podloge. Kratko po aplikaciji štiti od kiše. Omogućava odličnu zaštitu od svih uobičajenih agresivnih komponenti iz zemljišta. Mešavina stiropora omogućava lakšu aplikaciju.

TEHNIČKI PODACI

Osnova	Polimer poboljšana bitumen emulzija / reaktivni prah sa stiroporom
Spesifična gustina	0.86 g/cm³
Tečne komponente A	0.75 g/cm³
Praškaste komponente B	1.23 g/cm³
Premošćuje pukotine	>2mm
Otpornost na toplotu	70°C
Vreme rada	oko 90 min.
Vodootporan nakon potpunog sušenja	vodootporan do 0.75 bar
Otpornost na vodu	Ne menja boju.
Vreme sazrevanja	1 – 3 dana, zavisno od debljine sloja, podloge, temperature i vlažnosti
Hladan test	R 15 mm, bez pukotina (0°C)
Mešanje	Min. 3 minuta
Temperatura aplikacije	min. +5°C
Temperatura podloge	+5°C - +30°C

POLJA APLIKACIJE

KÖSTER Bikuthan® 2 C- Supertight formira trajan hidroizolacioni sloj za zidove podruma, temelje, za hidroizolaciju balkona i terasa

, za mokre i vlažne prostorije koje nemaju podstrukturu sa podlogom koja je u kontaktu sa zemljишtem prema

S obzirom da se hidroizolaciona aplikacija izvodi u zavisnosti od vremenskih uslova, pa planski odrediti vreme rada pre aplikacije. KÖSTER Bikuthan® 2 C je takođe pogodan za hidroizolaciju ispod košuljice i za vezivanje termoizolacionih i drenažnih tabli.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba da bude suva ili vlažna (nikako mokra), bez masnoće ili drugih neistotnih materijala koji bi mogli da ugroze vezivanje. Spojeve kao i sa aste pukotine treba prošlicovati pa zapuniti sa KÖSTER Bikuthan® 2 C- Supertight. Tako će ukloniti sve ispuštenje sa površine, a po potrebi zapuniti spojeve holkerima u cilju stvaranja što ravnije površine, koju će kasnije prekririti ujednačenim neprekidanim slojem KÖSTER Bikuthan® 2 C- Supertight. Mineralne podloge se uvek moraju pražnjirati sa KÖSTER Polysil TG 500 (oko 100 - 130 g / m²) prskanjem. Pukotine veće od 5 mm zapuniti sa KÖSTER Repair mortar, a do 5 mm sa KÖSTER Bikuthan® 2 C- Supertight. Omogućiti pukotinama zapunjenoj sa KÖSTER Bikuthan® 2 C- Supertight da se susreću bar 3 sata, a pukotinama zapunjenoj sa KÖSTER Repair mortar bar 24 sata pre aplikacije hidroizolacije.

APLIKACIJA

DIN 18 195 sadrži instrukcije za aplikaciju KÖSTER Bikuthan® 2 C- Supertight, prema Deutsche Bauchemie e. V. "vodi za pokrivanje konstrukcijskih jedinica u kontaktu sa zemljom sa polimerom modifikovanim bitumenskim zaptivama"

Dodati praškastu komponentu u tečnu, polako mešajući obe komponente, mikserom smanjene brzine, dok se ne postigne homogena masa, minimum 3 minute.

Materijal se nanosi u dva sloja. Slojevi naneti nazubljenom špahalom se ne smatraju hidroizolacionim slojevima. Hidroizolacioni sloj ne sme sadržati pukotine niti ikakvu manu i pri minimalnoj debljini sloja.

Debljina sloja ne sme biti manja od preporučenog minimuma i nije u kom slučaju veća od 100%. Hidroizolacioni sloj treba da pokrije barem 100 mm temeljne ploče ili temelja sa strane.

Spoljna hidroizolacija se mora povezati sa horizontalnom izolacijom u svim slučajevima.

Vreme rada na 20°C je oko 90 min. Ne aplikovati material na temperaturama manjim od +5°C / 41°F. Tokom perioda sazrevanja izbegavati uticaj mraza, kiše ili direktnog sunca.

Minimum debljine suvog sloja:

- **3mm** za hidroizolaciju protiv vlage iz zemljišta, neakumulirane infiltracione vode, kao i vode bez pritiska (debljina mokrog sloja 4.5 mm = 4.5 ltr / m²). Utopiti KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklenu mrežicu) na uglovima, holkerima i mestima mogu ih pojava pukotina
- **4 mm** za hidroizolaciju protiv akumulirane infiltracione vode (debljina mokrog sloja 6 mm = 6 ltr / m²). Po nanetom prvom sloju utopiti KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklenu mrežicu).

Na nestabilne spojeve utopiti KÖSTER Flextape 120. Izbegavati procurivanje materijala po podlozi pri aplikaciji. Omoguiti nanetom sloju KÖSTER Bikuthan® 2 C-Supertight da se osuši do kraja pre izlaganja stresu (u zavisnosti od vremenskih uslova, ali minimum 36 sati).

Prodori

Oko prodora prostor treba zapuniti sa KÖSTER Bikuthan® 2 C-Supertight dajući pri završnoj obradi izgled holkeria, preko kog se u toku aplikacije utapa KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklena mrežica). To važi za slučaj o ekivanog prodora vlage iz zemljišta i neakumulirane infiltracione vode (DIN 18 195, deo 4.). Hidroizolacija protiv vode koja nije pod pritiskom, i akumulirane infiltracione vode (DIN 18 195, delovi 5 – 6) zahteva generalnu upotrebu sistema za fiksiranje, a potrebna je i garancija da je taj sistem za fiksiranje kompatibilan sa materijalom za hidroizolaciju. Isti su uslovi aplikacije i kod voda pod pritiskom.

Zaštitni slojevi i slojevi za drenažu

KÖSTER Bikuthan® 2 C-Supertight zahteva zaštitu od zemljišta, npr. postavljanjem tabli stiropora, spoljnom izolacijom itd. Table mogu biti tako spojene kod situacije vlage iz zemljišta i neakumulirane infiltracione vode, ali kod situacije vode koja nije pod pritiskom i akumulirane infiltracione vode, table moraju biti spojene celom površinom. Svi slučajevi dozvoljavaju spajanje sa KÖSTER Bikuthan® 2 C-Supertight. Neravne folije i talasaste ploče nisu pogodne za zaštitu. Drenažu po DIN 4095 obezbediće

optimalnu zaštitu sloja. Da bi se izbegla vertikalna pomeranja tokom zatrpanja zemljom, preko zaštitnih ili drenažnih ploča postaviti odvajajući sloj folije npr. polietilenske. Mora se voditi računa da se ne ošteti hidroizolacija prodorom vrstih delova zemljišta pri zatrpanju.

Horizontalna hidroizolacija

Kod horizontalne hidroizolacije gde je potrebna košuljica, obezbediti dva sloja PE-folije pre postavljanja košuljice.

POTROŠNJA

Protiv vlage iz zemljišta, neakumulirane infiltracione vode4.5 ltr/m²

Štampane alate

Odmah po upotrebi o istiti vodom. Osušen material ukloniti sa KÖSTER Bitumen Remover

PAKOVANJE

30 kg kanta

SKLADIŠTENJE

Zaštititi od hladnoće i mraza, sa rokom upotrebe od 6 meseci.

PREPORUKA

Praškasta komponenta sadrži cement. Izbegavati kontakt rukama.

Korišteni citati tehničkih listova:

KÖSTER Bitumen Primer	Art. No. 1.01
KÖSTER Repair Mortar	Art. No. 5.030
KÖSTER BE Primer blue	Art. No. 7.26
KÖSTER Bitumen Remover	Art. No. 9.03
KÖSTER Glass Fibre Mesh	Art. No. 11.03
KÖSTER Flex tape K 120	Art. No. 11.01