

# KÖSTER


## Deuxan® 2 C

Tehni ki podaci / Artikal broj

1.16

Važi od: 20. Novembar 2009.

- Industrijski naziv "Deuxan" registrovan je kod Nema ke kancelarije za patente, K 50 863
- Zvani ni sertifikat Odeljenja Gra evinskih nadležnosti P – 99 – 14 – 1212/02 Laboratorije za testiranje gra evinskih materijala Dresden, Zaštita od voda bez I pod pritiskom.
- Sertifikat MTL Dresden, baziran na instrukcijama "Deutschen Bauchemie e. V.", hidroizolacija gra evina ispod nivoa zemlje sinteti kim biutmenskim zaptiva ima, od Juna 1996. prema DIN 18195
- Zvani an sertifikat OMTL Hannover- Izvršni test: paro nepropustljivost hidroizolacionih materijala na stiropornim elementima sa I bez vertikalnih spojeva.
- Zvani an sertifikat OMTL Hannover – Test izdržljivosti na pritisak



## 2-komponentni bitumen/guma zaptiva za zaptivanje ispod nivoa zemlje voda bez I pod pritiskom, kao I za premošavanje pukotina

### OPIS

KÖSTER Deuxan® 2C je 2-komponentni bitumenski zaptiva za sigurno zaptivanje ak I protiv voda pod pritiskom. Premašava pukotine do 5 mm, a njegovo sazrevanje se zasniva na hemijskoj reakciji izme u dve komponente.

### TEHNIKI PODACI

Osnova	Bitumen / guma sa praškastom komponentom
Spesifi na gustina	1.07 g/cm³
Otpornost na toplotu	70° C
Elasti nost do pucanja	Oko 100 %
Spos. spre avanja prodora vode posle potpunog sazrevanja (prema DIN 1048, P.5)	Izdržljivost do 5 bar.
Vreme sazrevanja 20° C	oko. 24 sata
Minimalna temp. pri sazrevanju	2° C
Vreme mešanja komp.	Min. 3 min
Vreme rada	oko 90 min. na 20° C
Temperatura aplikacije	5°C - 35°C
Temperatura podloge	5°C -30°C

### POLJA APLIKACIJE

Jednom nanešen KÖSTER Deuxan® 2C na podlogu ostavlja trajan premaz za hidroizolaciju spoljnijih zidova podruma, temelja, žardinjera itd., za hidroizolaciju balkona I terasa , kao vlažnih prostorija koje nemaju podstrukture. On zaptiva ak I protiv voda

pod pritiskim. Može se upotrebiti kao hidroizolacija ispod košuljice, kao I lepak za izolacione I drenažne table.

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba da bude suva ili vlažna (nikako mokra), ne zaledjena, bez masno a ili drugih ne isti a koje bi mogle da ugroze vezivanje. Spojeve kao I sa aste pukotine treba prošlicovati pa ponovo zapuniti sa KÖSTER Deuxan® 2C. Tako e ukloniti sva ispuš enja sa površine, a po potrebi zapuniti spojeve holkerima u cilju stvaranja što ravnije površine, koju e kasnije prekriti ujedna en I neprekidan sloj KÖSTER Deuxan® 2C. Pukotine ve e od 5 mm zapuniti sa KÖSTER Repair mortar. Omogu iti pukotinama zapunjenum sa KÖSTER Deuxan® 2C da se suše bar 3 sata, a pukotinama zapunjenum sa KÖSTER Repair mortar bar 24 sata, pre aplikacije hidroizolacije. Preporu uje se nanošenje prajmera KÖSTER Polysil TG 500 na mineralne podlove (potrošnja oko 100 – 200 g/m²).

### APLIKACIJA

Dodavati praškastu komponentu te noj u malim porcijama I mešati sa mikserom pri manjoj brzini dok se ne stvori ujedna ena masa min. 3 minuta. Deuxan® 2C se uvek nanosi u dva sloja . Predhodna priprema podloge , ukoliko se nanosi KÖSTER Deuxan 2C, ne podrazumeva se slojem hidroizolacije Aplikovati KÖSTER Deuxan® 2C sa glatkom hoblom u jednom sloju debljine 3 – 6 mm. Pri temperaturi od 20° C vreme rada sa zamešanim komponentama je oko 90 min. Ne nanositi material pri temperaturama nižim od 5° C, I obavezno izbe i smrzavanje tokom procesa sazrevanja. Ukoliko e se material izložiti dugotrajnom uticaju vode pod pritiskom onda ga treba naneti u dva sloja totalne debljine oko 7 mm. Izme u dva sloja utopiti KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklenu mrežicu)I to u prvi svež sloj.



Na pokretnim spojevima umetnuti KÖSTER Flextape 120. Zaštititi svež sloj od direktnog sunca i kiše. Omogu iti da se potpuno osuši (min. 24 sata) pre izlaganja stresu. Mora se tako e zaštititi od zemlje, stiroporom ili drenažnim tablama prema DIN 4095. Kada se koristi kao horizontalna hidroizolacija mora se zaštititi košuljicom, ali se pre toga sam sloj premaza štiti sa dva sloja PE folije. Na ovaj na in košuljica "pliva" iznad KÖSTER Deuxan® 2 C I ne e imati negativnog uticaja pri pokretima. Debljina sloja ne sme biti manja od prepori enog minimuma I ni u kom slu aju ve a od 100%. Hidroizolacioni sloj treba da pokrije bar 10 cm temeljne plo e ili temelja sa strane. Spoljna hidroizolacija se mora povezati sa horizontalnom izolacijom u svim slu ajevima.

Minimalna debljina osušenog sloja:

- **3mm** za hidroizolaciju protiv vlage iz zemljišta, neakumulirane infiltracione vode, kao I vode bez pritiska (debljina mokrog sloja 4.0 mm = 4.0 kg / m<sup>2</sup>). Utopiti KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklenu mrežicu) na uglovima, holkerima I mestima mogu ih pojava pukotina
- **4 mm** za hidroizolaciju protiv akumulirane infiltracione vode (debljina mokrog sloja 6 mm = 6 kg / m<sup>2</sup>). Po nanetom prvom sloju utopiti KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklenu mrežicu). Na nestabilne spojeve utopiti KÖSTER Special Joint Tape. Izbegavati procurivanje materijala po podlozi pri aplikaciji. Omogu iti nanetom sloju da se osuši do kraja pre izlaganja stresu (u zavusnosti od vremenskih uslova, ali ne pre od 24 sati)

## Prodori

Oko prodora prostor treba zapuniti sa KÖSTE Deuxan® 2C daju i pri završnoj obradi izgled holkera, preko kog se u toku aplikacije utapa KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklena mrežica). Ukoliko su koriš eni sistemi za fiksiranje, potrebna je I garancija da je taj sistem za fiksiranje kompatibilan sa materijalom za hidroizolaciju. Isti su uslovi aplikacije I kod voda pod pritiskom

## Zaštitni I drenažni slojevi

KÖSTER Deuxan® 2C zahteva zaštitu od zemljišta, preporu uje se postavljanje tabli KÖSTER SD Protection and Drainage Sheet Table moraju biti spojene celom površinom. Da bi se izbegla vertikalna pomeranja tokom zatrpananja zemljom, preko zaštitnih ili drenažnih plo a postaviti odvajaju i sloj folije npr. polietilenske. Neravne folije I talasaste plo e nisu pogodne za zaštitu. Mora se voditi ra una da se ne ošteći hidroizolacija prodorom vrstih delova zemljišta pri zatrpanju.

## Horizontalna hidroizolacija

Kod horizontalne hidroizolacije, gde je potrebna košuljica, obezbediti dva sloja PE-folije pre postavljanja košuljice.

## POTROŠNJA

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| - Minimum:  | 3.0 kg/m <sup>2</sup> |
| - Maksimum: | 7.0 kg/m <sup>2</sup> |

## IŠ ENJE ALATA

Odmah po upotrebi vodom. Osušen material ukloniti sa KÖSTER Bitumen Remover

## PAKOVANJE

Komponenta A – te nost 24 kg kanta  
Komponenta B – praškast 8 kg džak

## SKLADIŠTENJE

Zašti en od hladno e I mraza, sa rokom upotrebe od 6 meseci.

## Koriš eni citati tehni kih listova:

KÖSTER Polysil® TG 500	Art. No. 4.011
KÖSTER Repair Mortar	Art. No. 5.030
KÖSTER Bitumen Cleaner	Art. No. 9.03
KÖSTER Special Joint Tape	Art. No. 10.37
KÖSTER Glass Fibre Mesh	Art. No. 11.03
KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-400	Art. No. 11.40

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.