

KÖSTER


NB 1 Grey

Tehnički podaci / Artikal broj

3.021

Važi od 09. Novembar, 2011.

- Zvani ni sertifikat "Instituta za Higijenu", Gelsenkirchen – Izolacija bazena, prema regulativama DVGW, Teh. regulative
- Zvani ni sertifikat "Instituta za higijenu", Gelsenkirchen – Izolacija bazena, prema preporukama radne grupe - "Trinkwasserbelange" (koncerne za piju e vode) komisije za sineti ke proizvode Javnog Državnog Odeljenja za Zdravlje
- Radni list W 270, Dec. 1990, za razmnožavanje mikro-organizama na materijalu za piju e vode
- Sertifikat odobren od strane građevinskih autoriteta MPA Clausthal – Zellerfeld



Mineralni hidroizolacioni sistem za zaptivanje protiv voda pod pritiskom

OPIS

KÖSTER NB 1 Grey je mineralni zaptiva koji sadrži kristalizirajuće agense kao i agense za blokadu kapilara. Može se koristiti za hidroizolaciju protiv vlage iz zemljišta, vode koja nije pod pritiskom kao i vode pod pritiskom. Hidroizolacija uraena sa KÖSTER NB 1 Grey se karakteriše odličnom rezistencijom na pritisak i abraziju kao i odličnom rezistencijom na hemikalije.

Hidroizolaciju sa KÖSTER NB 1 Grey treba izvoditi samo na podlogama koje nemaju pukotine. Pukotine treba tretirati sa Koster Joint Tape, Koster Injection resins, ili Koster Joint Sealant FS.

Dodatkom KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" vodi za mešanje ili samom upotrebo KÖSTER NB 1 Flex podiže se sposobnost materijala da zadrži vodu, što u nepovoljnim klimarskim uslovima (toplota, suša, vetar), ne dozvoljava "pregorevanje" nanetog sloja hidroizolacije. KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" takođe povećava fleksibilnost materijala.

TEHNIČKI PODACI

Spesifična težina	1,85kg/l
Otpornost na pritisak (7 dana)	> 20 N / mm ²
Otpornost na pritisak (28 dana)	> 35N / mm ²
Otpornost do pucanja (7 dana)	>4,5 N / mm ²
Otpornost do pucanja (28 dana)	>5,5 N / mm ²
Snaga prijanjanja	> 1,5 N / mm ²
Hidroizolacija protiv vode pod pritiskom (pozitivna i negativna strana)	do 13 bar
Koefficijent otpornosti na paropropusnost	60
Vreme upotrebe	oko 2 sata

Otporan na hodanje

Potpuna sazrelost

Posle otprilike 2 dana

Posle otprilike 2 nedelje

POLJE APLIKACIJE

KÖSTER NB 1 Grey se može koristiti za hidroizolaciju horizontalnih i vertikalnih podloga, kako u novim građevinama tako i za reparaciju starih, u vlažnim prostorijama, kupatilima, tuš kabinama, novoizgrađenim podrumima, silosima, kanalizacijama, šahtama, bazenima za piju e vode, itd.

PRIPREMA PODLOGE

Mineralna podloga mora da bude stabilna i vrsta, kao i bez estica i prljavština koje bi moglo da utiče na vlastinu vezivanja. Pre aplikacije podloga mora dobro da se nakvari. Prašnjave ili solima oštećene podloge moraju biti očišćene i prajmerisane sa KÖSTER Polysil® TG 500 pre nanošenja Koster NB 1 Grey.

MEŠANJE

Materijal se mora miksati sporim mikserom polako dodavajući prah u vodu. 25 kg džak KÖSTER NB 1 Grey se meša sa :

- 6 l vode plus 1 do 2 l KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate" (zaštitu pozitivne strane) ili
- 1 kanta KÖSTER NB 1 Flex (zaštitu pozitivne strane) ili
- 8 l vode (zaštitu negativne strane).

APLIKACIJA

Materijal se aplikuje u minimum dva sloja etkom ili odgovarajućom opremom za prskanje. Po regulativi DIN 1045 mora se ispoštovati da toplota, mraz kao i jak vetar nemaju uticaj tokom aplikacije kao i minimum 24 sata posle.

OBAVEŠTENJE

Specijalna polja aplikacije

Visoko efektivna hidroizolacija u kombinaciji sa bitumenskim materijalima

Kada se aplikuje kombinovani hidroizolacioni sistem od KÖSTER NB I Grey I bitumenskih premaza (KÖSTER Bikuthan® 1K i 2 K, KÖSTER Deuxan® 2K i 1K, i KÖSTER KBE Liquid Film), KÖSTER NB 1 Grey se može aplikovati direktno na dersovanu površinu.

Posle vremena sazrevanja od 24 sata može se naneti bitumanski premaz. Ovako pripremljena podloga redukuje mogunost podkloba avanja bitumenskih građevinskih materijala i isključuje opasnost od infiltracije vode kod problematičnih zidova / pod-spojeva

Hidroizolacija protiv prodora vlage sa negativne strane

Prodor vode i curenje vode niz zidove, mogu biti zaustavljeni Koster KD Sistemom

Fuge moraju biti produbljene i očišćene pa izdervane sa KÖSTER Repair Mortar Plus. Posle otprilike 2 sata, površinu koju treba hidroizolovati prajmerisati sa KÖSTER Polysil® TG 500 (Potrošnja: min. 120 g / m², a u slučaju jačenja apsorpcije podloge i do 250 g / m²). Posle 30 minuta, nanosi se prvi sloj KÖSTER NB 1 Grey (Potrošnja: 1.5 kg/m²). Odmah potom se nanosi novi sloj KÖSTER Polysil® TG 500 (Potrošnja: min. 150 g / m²). Zatim se nanosi sledeći sloj KÖSTER NB 1 Grey (Potrošnja: 1.5 kg/m²). Za mešanje oba sloja KÖSTER NB 1 Grey koristi se ista voda bez dodavanja KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate" ili KÖSTER NB 1 Flex.

POTROŠNJA

Zaštita sa pozitivne strane	min-3,0kg/m ² (2sloja) max- 4kg/m ² (2-3 sloja)
zaštita sa negativne strane:	min. 3 kg / m ² (2 sloja)
Protiv vode pod pritiskom	4 kg / m ² (2-3 sloja)
Kombinovani sistem hidroizolacije sa bitumenskim građevinskim materijalima :	min. 1,5 kg / m ² (1 sloj)

IŠČENJE ALATA

Odmah po upotrebi očistiti vodom.

PAKOVANJE

25 kg džak

SKLADIŠTENJE

Na suvom, sa rokom upotrebe od 12 meseci.

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i poveruju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.