

# KÖSTER BIKUPLAN® KSK PRIMER SP

Prospekt/Šifra proizvoda 7.30

izdato: 14. Januar 2010.

## SA RASTVARA EM; PRAJMER OD SINTETI KE SMOLE ZA PRIPREMU PODLOGE ZA BIKUPLAN® KSK AW 15

### OPIS

KSK Primer SP je prajmer na bazi sinteti ke smole koji sadrži rastvara ,Može se aplikovati na temperature do -10°C,

### TEHNI KE KARAKTERISTIKE

Aktivne komponente	20 %
Minimalna temperatura za rad	- 10 °C
Specifi na težina	0.90 g/cm <sup>3</sup>
Negovanje (na – 5°C)	45 minuta

### PRIMENA

Priprema podloge za BIKUPLAN® KSK AW membrane (trake), posebno pri niskim temperaturama (do –10°C).

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude ista od ljudski, prašine, ulja, masno a i ostalih prljavština koji mogu da uti u negativno na prijanjanje.

### NANOŠENJE

KSK Primer SP se nanosi valjkom ili etkom u jednom sloju tako da pokrije potpuno celu površinu. Apsolutno je neophodno proveriti da li je dobro osušen pre postavljanja BIKUPLAN® KSK AW.

### POTROŠNJA

Cca 100 g/m<sup>2</sup>( u slu aju jako upijaju ih podloga dva sloja su neophodna-ukupna potrošnja oko 200ml/m<sup>2</sup>)

### Š ENJE ALATA

Odmah posle rada razre iva em KÖSTER Bitumen Remover.

### PAKOVANJE

5 l metalna kanta

### UVANJE

12 meseci u neotvorenom originalnom pakovanju. Postupati u skladu sa propisima za uvanje zapaljivih te nosti.

### BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i nao ale otporne na razre iva e. Raditi u dobro ventilitiranim prostorima.

### Sledite uputstva iz prospekata:

BIKUPLAN® KSK AW 15  
KÖSTER Bitumen Remover

10.311  
9.03

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehni kog prospeksa prethodni više ne važe.