

KÖSTER

KS K PRIMER BL

Prospekt/Šifra proizvoda 7.32
izdato: 14.Januar 2010.

BEZ RASTVARA A, JAKO PRIJANJAJU I PRAJMER ZA KS K IZOLACIONE MEMBRANE, NA BAZI SITETI KI MODIFIKOVANOG BITUMENA

OPIS

KS K Primer BL je redak, jako prijanjaju i prajmer na bazi razre iva a na bazi sinteti ki modifikovanog bitumena, koji izvrsno prijanja na vlažne i suve mineralne podloge.

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

| | |
|--|----------|
| vrste mase | >55 % |
| Minimalna temperature za rad | + 5° C |
| Nanošenje slede eg sloja (20°C) (premaz) | 3-4 sata |
| Nanošenje slede eg sloja (10°C) | 5-7 sati |

PRIMENA

Pogodan za polaganje samolepivih izolacionih membrana (BIKUPLAN® KS K).

NANOŠENJE

KÖSTER KS K Primer BL treba naneti nerazre en u jednoj operaciji etkom, valjkom ili odgovaraju im aparatom za prskanje.

POTROŠNJA

Utrošak materijala: 250 - 400 g/m²(u slu aju jako upijaju ih podloga dva sloja su neophodna ukupna potrošnja oko 500ml/m²)

İŞ ENJE ALATA

Vodom odmah posle rada. Ako se prajmer osuši, alat oprati špiritusom.

PAKOVANJE

15 l metalno bure

UVANJE

12 meseci u suvom i hladnom u neotvorenem originalnom pakovanju. uvati od mraza.

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehni kog prospekta prethodni više ne važe.